

308 MARKISENSTOFF

einseitig acrylatbeschichtet, wasserabstoßend, fäulnishemmend, öl- und schmutzabweisend
ausgerüstet

Gewebe	DIN 60 001	Kette:	PAC
		Schuß:	PAC
Fadenfeinheit	EN ISO 2060	Kette:	30 tex x 2
		Schuß:	30 tex x 2
Fadendichte	DIN EN 1049-2	Kette:	30,0 Fd/cm
		Schuß:	14,0 Fd/cm
Bindung	DIN ISO 9354		L 1/1
Flächengewicht	DIN EN 12127		335 g/m ²
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	150 daN/5 cm
		Schuß:	100 daN/5 cm
Höchstzugkraftdehnung	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	30 %
		Schuß:	24 %
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 13937-2	Kette:	3,5 daN
		Schuß:	2,5 daN
Wasserdruckbeständigkeit	EN 20 811	glatt:	800 mm WS
Wasserabweisung (Sprühverfahren)	EN 24 920	Note:	100
Ölabweisung	AATCC 118	Note:	4
Muldenprobe	120 mm/48 Std.		i. O.
Maßänderung	DIN 53 892/2 24 Std. WL	Kette:	± 0,5 %
		Schuß:	± 0,5 %
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	Stufe:	mind. 7 (weiß: mind. 5)
Verwendungszweck			Sonnenschutz

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.(03/05)