

328 MARKISENSTOFF (PRÄGE)

wasserabstoßend, fäulnishemmend, öl- und schmutzabweisend ausgerüstet
 entspricht den Anforderungen der EN 13561:2004 (Pkt. 15.2 Textilien)

Trägergewebe	DIN 60 001	Kette:	PAC
		Schuß:	PAC
Fadenfeinheit	EN ISO 2060	Kette:	30 tex x 2
		Schuß:	30 tex x 2
Fadendichte	DIN EN 1049-2	Kette:	30,0 Fd/cm
		Schuß:	14,0 Fd/cm
Bindung	DIN ISO 9354		L 1/1
Flächengewicht	DIN EN 12127		290 g/m ²
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	150 daN/5 cm
		Schuß:	100 daN/5 cm
Höchstzugkraftdehnung	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	30 %
		Schuß:	25 %
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 13937-2	Kette:	3,5 daN
		Schuß:	3,0 daN
Wasserdruckbeständigkeit	EN 20 811	glatt:	370 mm WS
Wasserabweisung (Sprühverfahren)	EN 24 920	Note:	100
Ölabweisung	AATCC 118	Note:	5
Muldenprobe	75 mm/48 Std.		i. O.
Maßänderung	DIN 53 892/2	Kette:	± 0,5 %
	24 Std. WL	Schuß:	± 0,5 %
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	Stufe:	mind. 7 (weiß: mind. 5)
Verwendungszweck			Sonnenschutz

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
 Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.(01/04)