

## 389 MARKISENSTOFF

Arabesque, Scotchgard und fungizid ausgerüstet, sehr gute Farbechtheit

Gewebe	DIN 60 001	Kette:	PAC
		Schuß:	PAC
Fadenfeinheit	EN ISO 2060	Kette:	30 tex x 2
		Schuß:	30 tex x 2
Fadendichte	DIN EN 1049-2	Kette:	30,0 Fd/cm
		Schuß:	ca. 13,1 bis 15,0 Fd/cm
Bindung	DIN ISO 9354		Schaftmarkise
Flächengewicht	DIN EN 12127		ca. 275 bis 295 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	140 daN/5 cm
		Schuß:	95 daN/5 cm
Höchstzugkraftdehnung	DIN EN ISO 13934-1	Kette:	28 %
		Schuß:	28 %
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 13937-2	Kette:	3,5 daN
		Schuß:	3,0 daN
Wasserdruckbeständigkeit	EN 20 811	glatt:	ca. 250 mm WS
Wasserabweisung (Sprühverfahren)	EN 24 920	Note:	100
Ölabweisung	AATCC 118	Note:	5
Muldenprobe	75 mm/48 Std.		i. O.
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	Stufe:	mind. 7 (weiß: mind. 5)
Wetterechtheit	DIN EN ISO 105-B04	Stufe:	mind. 7 (weiß: mind. 5)
Verwendungszweck			Sonnenschutz

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.  
 Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von  $\pm 5\%$ . Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.(03/05)