

548 BAUMWOLLGEWEBE

Gewebe	DIN 60 001	Kette: CO Schuß: CO
Fadenfeinheit	EN ISO 2060	Kette: 50 tex x 2 Schuß: 50 tex x 2
Fadendichte	DIN EN 1049-2	Kette: 19,6 Fd/cm Schuß: 14,0 Fd/cm
Bindung	DIN ISO 9354	L 1/1
Ausrüstung	(stückgefärbt), schwer entflammbar, (nicht wasserfest)	
Flächengewicht	DIN EN 12127	400 g/m ²
Höchstzugkraft	DIN EN ISO 13934-1	Kette: 120 daN/5 cm Schuß: 100 daN/5 cm
Höchstzugkraftdehnung	DIN EN ISO 13934-1	Kette: 25 % Schuß: 12 %
Weiterreißkraft	DIN EN ISO 13937-2	Kette: 3,0 daN Schuß: 2,5 daN
Brandverhalten	DIN EN ISO 6941	Nachbrennzeit: max. 5 sec. Nachglimmzeit: max. 240 sec.
Verwendungszweck		Schweißersegel

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
 Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.(03/05)